

Madras[®] by Galvolux

Exclusive decorative glass

Scheda tecnica

Trix

Prodotto base: vetro float conforme alla norma UNI EN 572-1,2.

Descrizione e prestazioni: un lato della lastra è lavorato chimicamente e permanentemente in modo tale da velare la visione pur lasciando passare la luce. La texture incisa e brillante, la superficie è piacevolmente materica al tatto. Ottima resistenza alle impronte e facilità di pulizia.

Applicazioni:

In interni: porte, pareti divisorie, arredamento, docce, ecc.

In esterni: rivestimenti, facciate, parapetti, pensiline ecc.

Dimensioni lastra: 2250/2400 x 3210 mm (utile 2210/2360 x 3170 mm) - Art. 401238

Lunghezza texture: 2400/3210 mm (utile 2360/3170 mm)

Spessori: monolitico 4/ 5/ 6/8/10/12 mm

Colori: extrachiaro, chiaro, bronzo, grigio. La disponibilità standard dei colori/spessori indicati è soggetta a variazioni da verificare al momento dell'ordine. In **grassetto** la tipologia di vetro disponibile a magazzino.

Peso: 2,5 kg/m² per millimetro di spessore.

Lavorazioni compatibili: tutte le lavorazioni meccaniche e termiche del vetro compatibili con il prodotto di base utilizzato: taglio, molatura, foratura, tempera, curvatura, stratifica, assemblaggio in vetrate isolanti, verniciatura, smaltatura, ecc.

Pulizia: quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporcato con mastici, resine, sigillanti ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente l'uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio. Asciugare subito con un panno pulito, meglio se in micro-fibra.



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

GALVOLUX



GARANZIA
E QUALITÀ
DAL 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

Madras[®] by Galvolux

Exclusive decorative glass

Trix

Limiti di accettazione dei difetti: per i difetti derivanti dalla produzione del vetro float, vedi Norma UNI EN 572-2; per i difetti derivanti dalla lavorazione chimica del vetro:

dimensione/mm	numero max/lastra	media per 20 m ²
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	solo con accettazione cliente	solo con accettazione cliente
Tolleranza deviazione longitudinale del disegno: 1 mm / 1 m		



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

GALVOLUX



GARANZIA
E QUALITÀ
DAL 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com